

Dichiarazione di Prestazione Numero B 1109-CPR-0081-03

In accordo al regolamento europeo EU No 305/2011

Codice: DGE01


Fabbricante: Tecfi S.p.A. - S.S. Appia, km 193 - 81050 Pastorano (CE), Italy

Tabella 1 – Usi previsti	
Tipologia di prodotto:	Ancorante chimico per l'ancoraggio di barre filettate M8, M10 ed M12 in acciaio al carbonio zincato o in acciaio inossidabile, per utilizzo in muratura.
Materiale di Base:	Muratura di mattoni pieni (categoria d'uso b) o forati o perforati (categoria d'uso c). La classe di resistenza della malta della muratura dovrà essere come minimo M 2,5 in accordo alla EN 998-2:2010.
Materiale metallico dell'ancoraggio:	Barre filettate: a) Acciaio al carbonio zincato classe 5.8 o 6.8 in accordo a EN ISO 898-1 b) Acciaio inossidabile A4-70 in accordo a EN ISO 3506-1 Dadi e rondelle: Dovranno essere corrispondenti al materiale delle barre filettate sopra specificato.
Durabilità:	Elementi in acciaio al carbonio e in acciaio inossidabile: per condizioni asciutte e interne
Tipo di carico:	Statico e quasi-statico
Temperature di servizio:	a) da -40°C a +40°C (max. temperatura di breve periodo +24°C e max. temperatura continuativa di lungo periodo +40°C). b) da -40°C a +50°C (max. temperatura di breve periodo +40°C e max. temperatura continuativa di lungo periodo +50°C).
Categoria di utilizzo:	Categoria w/d: installazione in substrato umido ed utilizzo in strutture soggette a condizione asciutta, interna. Perforazione con trapano.
Resistenza al fuoco	NPD
Reazione al fuoco	Nell'applicazione finale lo spessore di malta è circa 1 o 2 millimetri; inoltre la maggior parte dei costituenti la resina è classificata A1 secondo la decisione EC 96/603/EC. Per quanto sopra esposto è possibile assumere che l'adesivo unitamente all'elemento metallico nell'applicazione finale non dia alcun contributo alla fiamma e non abbia influenza sul rischio legato ai fumi.
ETA:	ETA 11/0553, emesso da ETA-Danmark A/S
Sulla base di :	Etag 029 usato come EAD
Attestazione di conformità:	Numero B 1109-CPR-0081-03, emesso da IFBT
Sotto il sistema:	1

Dichiarazione di Prestazione Numero B 1109-CPR-0081-03

In accordo al regolamento europeo EU No 305/2011


Figura 1 – Tipi di ancoranti e parametri d'installazione




Dichiarazione di Prestazione Numero B 1109-CPR-0081-03

In accordo al regolamento europeo EU No 305/2011


Figura 2 - Sequenza d'installazione, scovolini e utensili di iniezione






Sequenza di installazione – muratura piena (categoria b)



Sequenza di installazione – muratura forata (categoria c)



Scovolino di pulizia

Immagine	Capacità della cartuccia	Principio di funzionamento
 DH 01 00 400	400 ml	Manuale
 DH 01 00 345	300 ml	Manuale
	280 ml	
	165 ml	
 DH 01 00 300	300 ml	Manuale
	280 ml	
	165 ml	

Utensili di iniezione

Dichiarazione di Prestazione Numero B 1109-CPR-0081-03

In accordo al regolamento europeo EU No 305/2011

Tabella 2 – Prestazioni dichiarate in accordo all' ETAG 029				
Parametri di installazione				
Misura		M 8	M10	M12
Diametro esterno dell'ancorante	d_{nom} [mm]	8	10	12
Diametro nominale del foro – murature piene (categoria b)	d_o [mm]	10	12	14
Diametro nominale del foro – murature forate (categoria c)		12	16	20
Misura della gabetta di plastica – murature forate (categoria c)	-	\emptyset 12 x 80	\emptyset 15 x 85	\emptyset 20 x 85
Diametro del foro nell'elemento da fissare	d_f [mm]	9	12	14
Profondità effettiva di ancoraggio – murature piene (categoria b)	h_{ef} [mm]	80	85	95
Profondità effettiva di ancoraggio – murature piene con gabetta di plastica (categoria c)		80	85	85
Profondità del foro - murature piene (categoria b)	h_1 [mm]	$h_{ef} + 5$ mm		
Profondità del foro - murature forate (categoria c)				
Coppia di installazione - murature piene (categoria b)	T_{inst} [Nm]	5	8	10
Coppia di installazione - murature forate (categoria c)		3	4	6
Interasse e distanza dal bordo minimi consentiti - murature piene (categoria b)	s_{min} [mm]	50		
	c_{min} [mm]	50		
Interasse e distanza dal bordo minimi consentiti - murature forate (categoria c)	s_{min} [mm]	100	100	120
	c_{min} [mm]			
Misura dello scovolino - murature piene (categoria b)	d_b [mm]	12	14	16
Misura dello scovolino - murature forate (categoria c)	d_b [mm]	12	16	20
Tempo di lavorabilità e tempo di reticolazione				
Temperatura del supporto	Tempo di lavorabilità	Minimo tempo di reticolazione per support asciutto o umido.		
0°C	25 min	180 min		
5°C	15 min	120 min		
10°C	12 min	90 min		
15°C	8 min	60 min		
20°C	6 min	45 min		
25°C	4 min	30 min		
30°C	3 min	20 min		

Dichiarazione di Prestazione Numero B 1109-CPR-0081-03

In accordo al regolamento europeo EU No 305/2011

Tabella 2 (cont.) - Prestazioni dichiarate in accordo all' ETAG 029				
Geometria e proprietà meccaniche – Muratura piena tipo “Blocco n°1” (categoria d’uso “b”)				
Materiale di base	Metodo di perforazione	Classe di peso specifico ρ	Minima resistenza a compressione f_b	
Descrizione	-	[kg/dm³]	[N/mm²]	
“Blocco n°1” - Mattone pieno 2120x240x60	Rotazione + percussione	1,7	73,0	
Resistenza caratteristica in muratura piena tipo “Blocco n°1” (categoria d’uso “b”)				
Misura		M 8	M 10	M12
Resistenza caratteristica a trazione per singolo ancorante – tutte le temperature di servizio	N_{rk} [kN]	1,50	2,50	3,00
Resistenza caratteristica a taglio per singolo ancorante - tutte le temperature di servizio	V_{rk} [kN]	1,50	2,50	3,00
Interassi e distanze dal bordo critiche	S_{cr,N} [mm]	160	200	240
	C_{cr,N} [mm]	80	100	120
Coefficiente b per test in situ secondo ETAG029 – tutte le temperature di servizio	-	0,70		
Spostamenti per carichi di trazione in muratura piena tipo “Blocco n°1” (categoria d’uso “b”)				
Misura		M 8	M 10	M12
Carico di servizio in trazione in muratura piena	F [kN]	0,65	1,03	1,15
Spostamenti	δ_{N0} [mm]	0,08	0,07	0,06
	$\delta_{N\infty}$ [mm]	0,16	0,16	0,16
Spostamenti per carichi di taglio in muratura piena tipo “Blocco n°1” (categoria d’uso “b”)				
Misura		M 8	M 10	M12
Carico di servizio a taglio in muratura piena	V [kN]	1,32	2,94	2,62
Spostamenti	δ_{V0} [mm]	0,23	0,48	0,38
	$\delta_{V\infty}$ [mm]	0,34	0,72	0,57

Dichiarazione di Prestazione Numero B 1109-CPR-0081-03

In accordo al regolamento europeo EU No 305/2011

Tabella 2 (cont.) - Prestazioni dichiarate in accordo all' ETAG 029				
Geometria e proprietà meccaniche – Muratura forata tipo "Blocco n°2" (categoria d'uso "c")				
Materiale di base	Metodo di perforazione	Classe di peso specifico ρ	Minima resistenza a compressione f_b	
Descrizione	-	[kg/dm³]	[N/mm²]	
"Blocco n°2" - Mattone Doppio UNI 240 x 120 x 120	Rotazione	0,81	18,3	
Resistenza caratteristica in muratura forata tipo "Blocco n°2" (categoria d'uso "c")				
Misura		M 8	M 10	M 12
Resistenza caratteristica a trazione per singolo ancorante – tutte le temperature di servizio	N_{rk} [kN]	3,50	4,00	5,00
Resistenza caratteristica a taglio per singolo ancorante - tutte le temperature di servizio	V_{rk} [kN]	3,50	4,00	5,00
Interassi e distanze dal bordo critiche	S_{cr,N} [mm]	240		
	C_{cr,N} [mm]	120		
Coefficiente b per test in situ secondo ETAG029 – tutte le temperature di servizio	-	0,70		
Spostamenti per carichi di trazione in muratura forata tipo "Blocco n°2" (categoria d'uso "c")				
Misura		M 8	M 10	M 12
Carico di servizio in trazione in muratura piena	F [kN]	1,48	1,81	2,09
Spostamenti	δ_{N0} [mm]	0,06	0,08	0,10
	$\delta_{N\infty}$ [mm]	0,16	0,16	0,20
Spostamenti per carichi di taglio in muratura forata tipo "Blocco n°2" (categoria d'uso "c")				
Misura		M 8	M 10	M 12
Carico di servizio a taglio in muratura piena	V [kN]	1,72	2,03	2,93
Spostamenti	δ_{V0} [mm]	0,20	0,38	0,34
	$\delta_{V\infty}$ [mm]	0,30	0,57	0,51

Dichiarazione di Prestazione Numero B 1109-CPR-0081-03

In accordo al regolamento europeo EU No 305/2011

Tabella 2 (cont.) - Prestazioni dichiarate in accordo all' ETAG 029				
Geometria e proprietà meccaniche – Muratura forata tipo "Blocco n°3" (categoria d'uso "c")				
Materiale di base	Metodo di perforazione	Classe di peso specifico ρ	Minima resistenza a compressione f_b	
Descrizione	-	[kg/dm³]	[N/mm²]	
"Blocco n°3" - Forato 120x250x250	Rotazione	0,55	5,3	
Resistenza caratteristica in muratura forata tipo "Blocco n°3" (categoria d'uso "c")				
Misura		M 8	M 10	M12
Resistenza caratteristica a trazione per singolo ancorante – tutte le temperature di servizio	N_{rk} [kN]	0,60	1,50	1,50
Resistenza caratteristica a taglio per singolo ancorante - tutte le temperature di servizio	V_{rk} [kN]	0,60	1,50	1,50
Interassi e distanze dal bordo critiche	S_{cr,N} [mm]	250		
	C_{cr,N} [mm]	125		
Coefficiente b per test in situ secondo ETAG029 – tutte le temperature di servizio	-	0,70		
Spostamenti per carichi di trazione in muratura forata tipo "Blocco n°3" (categoria d'uso "c")				
Misura		M 8	M 10	M12
Carico di servizio in trazione in muratura piena	F [kN]	0,29	0,73	0,80
Spostamenti	δ_{N0} [mm]	0,06	0,08	0,07
	$\delta_{N\infty}$ [mm]	0,16	0,16	0,16
Spostamenti per carichi di taglio in muratura forata tipo "Blocco n°3" (categoria d'uso "c")				
Misura		M 8	M 10	M12
Carico di servizio a taglio in muratura piena	V [kN]	0,93	1,08	0,86
Spostamenti	δ_{V0} [mm]	0,31	0,23	0,18
	$\delta_{V\infty}$ [mm]	0,46	0,34	0,27

Dichiarazione di Prestazione Numero B 1109-CPR-0081-03

In accordo al regolamento europeo EU No 305/2011

Tabella 2 (cont.) - Prestazioni dichiarate in accordo all' ETAG 029				
Geometria e proprietà meccaniche – Muratura forata tipo “Blocco n°4” (categoria d’uso “c”)				
Materiale di base	Metodo di perforazione	Classe di peso specifico ρ	Minima resistenza a compressione f_b	
Descrizione	-	[kg/dm³]	[N/mm²]	
“Blocco n°4” – Brique creuse RC40 555x195x275	Rotazione	0,60	4,0	
Resistenza caratteristica in muratura forata tipo “Blocco n°4” (categoria d’uso “c”)				
Misura		M 8	M 10	M12
Resistenza caratteristica a trazione per singolo ancorante – tutte le temperature di servizio	N_{rk} [kN]	0,90	0,90	0,60
Resistenza caratteristica a taglio per singolo ancorante - tutte le temperature di servizio	V_{rk} [kN]	0,90	0,90	0,60
Interassi e distanze dal bordo critiche	S_{cr,N} [mm]	555		
	C_{cr,N} [mm]	278		
Coefficiente b per test in situ secondo ETAG029 – tutte le temperature di servizio	-	0,70		
Spostamenti per carichi di trazione in muratura forata tipo “Blocco n°4” (categoria d’uso “c”)				
Misura		M 8	M 10	M12
Carico di servizio in trazione in muratura piena	F [kN]	0,39	0,44	0,26
Spostamenti	δ_{N0} [mm]	0,06	0,06	0,06
	$\delta_{N\infty}$ [mm]	0,16	0,16	0,16
Spostamenti per carichi di taglio in muratura forata tipo “Blocco n°4” (categoria d’uso “c”)				
Misura		M 8	M 10	M12
Carico di servizio a taglio in muratura piena	V [kN]	0,44	0,63	0,44
Spostamenti	δ_{V0} [mm]	0,10	0,18	0,27
	$\delta_{V\infty}$ [mm]	0,15	0,27	0,40

Dichiarazione di Prestazione Numero B 1109-CPR-0081-03

In accordo al regolamento europeo EU No 305/2011

Tabella 2 (cont.) - Prestazioni dichiarate in accordo all' ETAG 029				
Geometria e proprietà meccaniche – Muratura forata tipo “Blocco n°5” (categoria d’uso “c”)				
Materiale di base	Metodo di perforazione	Classe di peso specifico ρ	Minima resistenza a compressione f_b	
Descrizione	-	[kg/dm³]	[N/mm²]	
“Blocco n°5” – Poroterm 25 P+W 373x238x250	Rotazione	0,80	15	
Resistenza caratteristica in muratura forata tipo “Blocco n°5” (categoria d’uso “c”)				
Misura		M 8	M 10	M 12
Resistenza caratteristica a trazione per singolo ancorante – tutte le temperature di servizio	N_{rk} [kN]	2,00	2,00	2,50
Resistenza caratteristica a taglio per singolo ancorante - tutte le temperature di servizio	V_{rk} [kN]	2,00	2,00	2,50
Interassi e distanze dal bordo critiche	S_{cr,N} [mm]	373		
	C_{cr,N} [mm]	187		
Coefficiente b per test in situ secondo ETAG029 – tutte le temperature di servizio	-	0,65	0,70	
Spostamenti per carichi di trazione in muratura forata tipo “Blocco n°5” (categoria d’uso “c”)				
Misura		M 8	M 10	M 12
Carico di servizio in trazione in muratura piena	F [kN]	0,92	0,91	1,02
Spostamenti	δ_{N0} [mm]	0,06	0,06	0,06
	$\delta_{N\infty}$ [mm]	0,16	0,16	0,16
Spostamenti per carichi di taglio in muratura forata tipo “Blocco n°5” (categoria d’uso “c”)				
Misura		M 8	M 10	M 12
Carico di servizio a taglio in muratura piena	V [kN]	0,78	1,06	1,00
Spostamenti	δ_{V0} [mm]	0,23	0,19	0,31
	$\delta_{V\infty}$ [mm]	0,34	0,28	0,46

Dichiarazione di Prestazione Numero B 1109-CPR-0081-03

In accordo al regolamento europeo EU No 305/2011


Tabella 2 (cont.) - Prestazioni dichiarate in accordo all' ETAG 029				
Geometria e proprietà meccaniche – Muratura forata tipo “Blocco n°6” (categoria d’uso “c”)				
Materiale di base	Metodo di perforazione	Classe di peso specifico ρ	Minima resistenza a compressione f_b	
Descrizione	-	[kg/dm³]	[N/mm²]	
“Blocco n°6” – Hlz B – 1.0 1NF 12-1 115x240x71	Rotazione	0,90	12	
Resistenza caratteristica in muratura forata tipo “Blocco n°6” (categoria d’uso “c”)				
Misura		M 8	M 10	M 12
Resistenza caratteristica a trazione per singolo ancorante – tutte le temperature di servizio	N_{rk} [kN]	3,00	4,00	4,00
Resistenza caratteristica a taglio per singolo ancorante - tutte le temperature di servizio	V_{rk} [kN]	3,00	4,00	4,00
Interassi e distanze dal bordo critiche	S_{cr,N} [mm]	240		
	C_{cr,N} [mm]	120		
Coefficiente b per test in situ secondo ETAG029 – tutte le temperature di servizio	-	0,70		
Spostamenti per carichi di trazione in muratura forata tipo “Blocco n°6” (categoria d’uso “c”)				
Misura		M 8	M 10	M 12
Carico di servizio in trazione in muratura piena	F [kN]	1,19	1,69	1,78
Spostamenti	δ_{N0} [mm]	0,12	0,07	0,06
	$\delta_{N\infty}$ [mm]	0,24	0,16	0,16
Spostamenti per carichi di taglio in muratura forata tipo “Blocco n°6” (categoria d’uso “c”)				
Misura		M 8	M 10	M 12
Carico di servizio a taglio in muratura piena	V [kN]	1,25	2,23	1,65
Spostamenti	δ_{V0} [mm]	0,17	0,69	0,13
	$\delta_{V\infty}$ [mm]	0,25	1,03	0,19

Tabella 3 – Formati di DGE01		
Capacità totale bomboletta	Tipologia Bomboletta	Codice articolo
300 ml	Coassiale speciale	DGE 01 00 300
400 ml	Coassiale speciale	DGE 01 00 400

Dichiarazione di Prestazione Numero B 1109-CPR-0081-03

In accordo al regolamento europeo EU No 305/2011

Figura 3 - Etichetta



- 1 Codice articolo
- 2 Descrizioni
- 3 Immagine
- 4 Le ultime due cifre dell'anno in cui il marchio è stato affisso per la prima volta
- 5 Standard europeo applicato
- 6 Uso del prodotto previsto dallo standard Europeo applicato, livello di prestazione dichiarato
- 7 Numero di DoP
- 8 Scadenza
- 9 Lotto
- 10 Contenuto

Le prestazioni dei prodotti, identificati dai suddetti codici, sono conformi alle prestazioni dichiarate in questo documento. Questa dichiarazione di prestazione è stata emessa sotto la responsabilità della Tecfi S.p.A.

Nome e funzione	Luogo e data	Firma
Presidente Antonio Guarino	Pastorano, 9 Dicembre 2016	